

Er referens:

Vår referens:

Datum: December 2025

TEKNISKT DATABLAD

Masterstop Bentonitsvällband

Masterstop Bentonitsvällband är en välbeprövad produkt som sväller vid kontakt med vatten och tätar gjutfogar och sprickor säkert och permanent. Produkterna är testade för angivna vattentryck och tillämpningar.

Svällbanden ska lagras torrt och får inte monteras om det tidigare svällt eller där skyddshöljet skadats. Vattentät till 50 meters vattentryck. Monteras med minst 80 mm täckskikt. Ej lämplig för växlande vattentryck. Ej lämpligt för salt och bräckt vatten.

Masterstop Bentonit (DDA01A002) monteras antingen med Svällbandsnät (DDA02A003) och spik eller med svällbandlim (DDA02A002).

Masterstop Bentonit Delay (DDA01A001) monteras med Svällbandsnät Delay (DDA02A005) som är utformad med extra fals/fot som den spikas fast i, för att inte punktera fuktspärren (skyddshöljet).

Art.nr.	Namn	Typ	Mängd	Förp.
DDA01A001	Masterstop Bentonit Delay 25x20	Med 10 dagars regnskyddande hölje.	5 m	30 m (6 st)
DDA01A002	Masterstop Bentonit 25x20	Monteras och injutes under torra förhållanden	5 m	30 m (6 st)
DDA02A002	Svällbandslim Bentonit 310 ml	För torrt eller lätt fuktigt betong. Härdning 8h vid +20C. Åtgång ca. ~40-50ml/m.	310 ml	20 st
DDA02A003	Svällbandsnät 25x20 1.0 m	För Masterstop Bentonit	1 m	30 m
DDA02A005	Svällbandsnät Delay 25x20 1.0 m	För Masterstop Bentonit Delay (med extra fals/fot för monteringspik)	1 m	30 m

